

# Blocklight

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Markizy tarasowe, Pergole, Markizy koszowe, Lekkie namioty – Namioty składane, Glamping (luksusowy kamping), Żagiel zacieniający

Uwagi : 100% OPAQUE

Charakterystyka	Wartości				Jednostki	Normy
	Osnowa		Wątek			
<b>Cechy ogólne</b>						
Nośnik	550 dTex PES HT 495 den					
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne					
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie					
Ciężar	640				g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	250	250	300	300	cm	
Nawoje rolek	30	60	30	60	mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	150			daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15			daN	DIN 53.363
Przyczepność	7				daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3			%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<0.8			%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30				°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70				°C	{24h}
Odporność na ogień	M2					NF P 92 503

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

**5 ANS**  
**YEARS**  
GARANTIE - WARRANTY

**SYSTEM**  
**LOWICK**

**FINITION**  
**CLEANGARD**



**REACH**  
COMPLIANCE

**MADE IN**  
**FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.