

# DICRISTAL 50 PLUS

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna, Glamping (luksusowy kamping)

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Grubość	0.5		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	610		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Transmisja światła	92		%	
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

## Odporność tkaniny

Elastyczność	40		PHR	
Odporność na zerwanie	27.6	24.2	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882-02
Wydłużenie przy zerwaniu	295	310	%	ASTM D 882
Stabilność wymiarowa	1.5		%	10 min / 50°
Stabilność wymiarowa	3		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Wytrzymałość na zimno	-15		°C	ASTM D 1790

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.