

DICRISTAL 75 PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.75		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	915		g/m ²	ISO 3801
Transmisja światła	92		%	
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

Odporność tkaniny

Elastyczność	46		PHR	
Odporność na zerwanie	25.4	22.1	N/mm ²	ASTM D 882-02
Wydłużenie przy zerwaniu	300	310	%	ASTM D 882
Stabilność wymiarowa	2		%	10 min / 50°
Stabilność wymiarowa	4.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Wytrzymałość na zimno	-20		°C	ASTM D 1790

SAINT CLAIR
TEXTILES



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.