

O-MESH 40 L



470 g/m²



M2 - B1 - BS



72%

Współczynnik
otwarcia

35%



3.05 m

ZASTOSOWANIE:

Wiatrochrony, Ochrona przeciwsłoneczna

[FR] APPLICATIONS :

Brise vent, Protection solaire

[DE] ANWENDUNG :

Windschutz, Sonnenschutz

[ES] APLICACIONES :


Cortaviento, Protección solar

[IT] APPLICAZIONI :


Barriere antivento, Protezione solare

O-MESH 40 L


Nośnik <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	1100 dtex poliester wysokiej wytrzymałości
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.05 m
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	lakierowany obustronnie
Całkowita waga <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	470 g/m ²
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	275 / 275 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	45 / 50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	9 daN / 5 cm
Efekywność wiatrowa <i>Efficacité au vent / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	72%
Współczynnik otwarcia <i>Openness factor / Offen-Faktor / Indice de apertura / Coefficiente di apertura</i>	35 %
Odporność na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura</i> <i>Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - B1 - BS




810
3.05 m x 30-60 mb



7310
3.05 m x 30-60 mb



654
3.05 m x 30-60 mb



7462
3.05 m x 30-60 mb

Kolor			Gtot EXT			
810	4	61	0,28		35	
7310	49	10	0,28		39	
654	31	32	0,27		37	
7462	47	9	0,30		43	



SCTEX.FR/OMSH40L

Wartości średnie. Kupujący nasze produkty jest odpowiedzialny za sprawdzenie aktualności powyższych danych, na najnowszej karcie katalogowej dostępnej pod adresem www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

MADE IN
FRANCE

RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

